


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
21.5	14.0	15.0	17.5	11.0	12.5	13.0	13.0	16.0	21.0	15.0	11.5	24.0	22.0	15.0	20.5



* índices desconsiderados



Figura 01 - Local da Amostra.



Figura 02 - Região Ensaçada.

Índice Esclerométrico Médio Efetivo: 15,7

Posição do Equipamento: Vertical (↑)

Fator de forma: 0,85

Fator de Carbonatação: 1,00

Resistência (valor médio): **4,4** MPa

OBS. Não foi considerado efeito de carbonatação na superfície.